



Engelbert Strauss GmbH & Co. KG · Frankfurter Str. 98-108 · D-63599 Biebergemünd

Technisches Datenblatt

Bezeichnung:	Latex-Handschuhe, extra lang Artikel-Nr. 76.11.477
Größe:	10
Material:	Innenhand aus Baumwolle mit Latex-Beschichtung
Länge:	ca. 33 cm

CE-Kategorie / Qualitätssicherung:

Der oben genannte Artikel entspricht der Verordnung (EU) 2016/425, sowie den folgenden Normen EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407:2020 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken -, und EN ISO 21420:2020 - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren an Schutzhandschuhe - .

Die EG-Baumusterprüfbescheinigung wurde ausgestellt von
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland.
(Notified Body No. 2777)
Konformitätsbewertungsverfahren Modul D unter Überwachung der notifizierten Stelle
SGS FIMKO OY, P.O. Box 30 (Särkiniementie 3), 00211 Helsinki, Finnland (Notified Body No. 0598)

EN 388 – Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Abriebfestigkeit:	3
Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1
Reißfestigkeit:	3
Stichfestigkeit:	1
EN-ISO-Schnittfestigkeit:	X

EN 407 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

Brennverhalten	X
Kontaktwärme	2
Konvektive Hitze	X
Strahlungswärme	X
Belastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	X
Belastung durch große Mengen flüssigen Metalls	X

EN ISO 374-1:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1

TYP B

Kennbuchstabe	Prüfchemikalie	CAS-RN	Level
A	Methanol	67-56-1	3
K	Natriumhydroxid 40 %	1310-73-2	6
L	Schwefelsäure 96 %	7664-93-9	5
P	Wasserstoffperoxid 30 %	7722-84-1	6
T	Formaldehyd	50-00-0	6



EN ISO 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5

Schutzhandschuhe, die vor Bakterien und Pilzen schützen. Nicht gegen Viren geprüft.

Eigenschaften

- nahtlose, extra dicke Beschichtung aus Latex
- durch extra langen Rücken speziell für Arbeiten mit nassem Gut geeignet
- angeraute Oberfläche für gute Griffigkeit
- Einsatzbereiche: besonders bewährt und empfehlenswert beim Umgang mit abriebstarken und scharfkantigen Teilen (Betonsteine, Pflaster, Baustahl, Bleche usw.)